

CÓDIGO: 591167

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 21-06-2012

HYDROPARQ FUNDO

FUNDO MONOCOMPONENTE À BASE DE ÁGUA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto monocomponente hidrossolúvel, baseado em copolímeros em emulsão de última geração.

PROPRIEDADES:

- Elevada dureza;
- Produto ecológico
- Não tóxico
- Fácil aplicação
- Secagem rápida

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

- Embalagens de 5 litros.

APLICAÇÕES:

Ideal para o envernizamento de pavimentos em parquet, como fundo para depois aplicar HYDROPARK.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

- Pincel
- Rolo

MODO DE EMPREGO:

Quer em superfícies novas como em superfícies já envernizadas, deverá lixar a superfície previamente. Assegure-se de que o pavimento a envernizar está isenta de poeiras, partículas estranhas e humidade.

Modo de Emprego 1:

Aplicar-se-á uma primeira demão de Hydroparq Fundo e deixar-se-á secar, no mínimo, 6 horas antes de lixar a superfície. Depois de lixar, termine com Hydroparq (no brilho que desejar: mate ou brilhante).

Modo de Emprego 2:

Se desejar aplicar duas demãos de Hydroparq Fundo, será aplicada uma primeira demão, que deverá secar durante 2 horas, sem lixar; aplicar-se-á a segunda demão, deixar secar 6 horas para depois lixar a superfície. Como referido anteriormente, o tratamento será acabado com a gama Hydroparq.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 591167

FICHA TÉCNICA

EMIÇÃO: 21-06-2012

HYDROPARQ FUNDO

FUNDO MONOCOMPONENTE À BASE DE ÁGUA

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

Viscosidade da mistura:	105"-115" em copo F-4 a 20°C
Peso específico:	1 gr/cc a 20° C aprox
Sólidos:	29%
Diluyente:	Água
Secagem ao toque:	60 minutos
Secagem para lixamento:	6 horas (mínimo)
Secagem total:	12 horas
Secagem em profundida:	24 horas
Rendimento teórico:	10 m2/L

PRECAUÇÕES:

- Agitar bem antes de usar;
- Não deixar a embalagem aberta;
- A limpeza dos utensílios de trabalho será levada a cabo com água;
- Manter o ambiente livre de poeiras durante o período de secagem ao toque;
- Ao efectuar os cálculos do rendimento prático, deve ter em conta as perdas provocadas pelas irregularidades na superfície e pela absorção da madeira a proteger.

OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.