

CÓDIGO: 329970

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 23-01-2014

C1

IBERLACA AC 8035

ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO DE DOIS COMPONENTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acabamento de poliuretano acrílico, incolor, de dois componentes, reticulável a 20% com componente B 1300.

PROPRIEDADES:

O IBERLACA AC 8035 tem um carácter acrílico e, reticulado com o componente B 1300, oferece-nos um produto que não amarela e que permanece inalterável com o passar do tempo.

Este acabamento, de extraordinária qualidade, tem um toque ceroso, uma grande resistência ao risco e elevada dureza. A sua natureza tixotrópica torna-o adequado a trabalhos verticais de carpintaria ou mobiliário.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

- Embalagens de 5 e 25 litros.

APLICAÇÕES:

O IBERLACA AC 8035 é utilizado para o envernizamento de carpintaria e mobiliário. A sua elevada resistência à degradação e exposição a ambientes agressivos torna-a adequada para o envernizamento de mobiliário de cozinha e de casa de banho.

O IBERLACA AC 8035 tem uma excelente aderência.

Antes da aplicação deste produto sobre a madeira, a superfície a envernizar deve ser tratada com um fundo de poliuretano da gama Acrilfon, depois de ter sido lixado. Com a utilização de um fundo da gama Acrilfon, conseguir-se-á um sistema totalmente acrílico de extraordinária resistência e que não alterará a cor da madeira envernizar.

A aplicação mais geral é com a pistola aerográfica em quantidades não superiores a 180 gr/m², podendo o produto ser diluído com 5-10% de diluente de poliuretano ou retardante, se as condições de aplicação assim o exigirem.

O IBERLACA AC 8035 tem uma secagem muito rápida, o que o torna aconselhável em aplicações onde esta característica seja necessária.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:



AIRLESS



PISTOLA



PINCEL

CORTINA

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 134157

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 09/10/2013

C1

IBERLACA AC 8035

ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO DE DOIS COMPONENTES

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

- Peso específico (Kg/l a 20°C)	Componente A: 0.950 ±0.015
- Viscosidade (Copo Ford 4 a 20°C)	Componente A: 60" ±20" Mistura: 30" ± 5"
- Duração da mistura:	Superior a 5 horas com Componente B 1300 AL 20%
- Densidade aconselhada:	Pode ser dada apenas uma demão do produto, nunca acima dos 180 g/m ² .
- Secagem ao ar (120 micrómetros, em húmido, a 20°C)	Tacto: 13 min Pegada: 40-55 min Profundo: 3-5 horas
- Repintura:	Aconselha-se a aplicação do acabamento de poliuretano IBERLACA AC 8035 depois de, no mínimo, 16 horas, para que este não remova o fundo.
- Brilho:	39 ± 3 Gloss a 60º e aplicação de 120g/m ² .

PRECAUÇÕES:

No verão ou durante a aplicação a temperaturas elevadas, recomenda-se diluir o produto com 5-10% de diluente retardante, para evitar a libertação de gases.

Em aplicações com elevada humidade, recomenda-se diluir o produto com 5-10% de diluente anti-condensação de poliuretanos para evitar problemas de condensação.

O componente A deve ser cuidadosamente agitado na lata antes da sua utilização, para obter sempre o mesmo grau de matização.

O componente B, depois de iniciar a utilização, deve estar em contacto com o ar o menor tempo possível, já que faz reacção com a humidade ambiente e pode degradar-se, originando problemas na sua aplicação.

Existe folha de segurança do produto.

OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.

