

CÓDIGO: 329948

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 11/06/12

## IBERLACA AC 9410 Brilho®

### ACABAMENTO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 COMPONENTES E ALTO BRILHO

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acabamento em poliuretano acrílico de dois componentes, incolor.

O Iberlaca Ac 9410 Brilho® poderá ser utilizado para usos interiores e exteriores, destacando-se pelo seu elevado poder de cobertura.

É catalisado com o Componente B 1301 em partes iguais (1:1).

#### PROPRIEDADES:

- Não amarela;
- Elevado poder de cobertura;
- Máximo brilho.

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

- Embalagens de 5 e 25 litros.

#### APLICAÇÕES:

Acabamento específico, para aplicação sobre madeira ou fibra de vidro.

#### EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

- AIRLESS;
- PISTOLA;
- PINCEL.



#### APLICAÇÃO:

O Iberlaca Ac 9410 Brilho® deve ser diluído com diluente D-2500 (5% aproximadamente), quer no Verão, quer no Inverno, para evitar a libertação de gases. O Iberlaca Ac 9410 Brilho® tem um período mínimo de secagem de 24 horas. Caso deseje aplicar uma segunda demão, não deve deixar o produto secar mais de uma ou duas horas. Se ultrapassar esse tempo de secagem, será necessário deixar o produto secar 24 horas e lixá-lo antes da segunda demão.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 329948

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 11/06/12

**IBERLACA AC 9410 Brillo®****ACABAMENTO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 2 COMPONENTES  
E ALTO BRILHO****DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:**

Viscosidade da mistura:	14''-18''
Duração da mistura:	4-6 horas
Peso específico:	0.98 kg/l
Sólidos na mistura:	37± 2%
Tempos de secagem para 120 micrómetros (20°C):	10-20 h a 20º
Brilho	Aspecto brilhante

**PRECAUÇÕES:**

- Agitar bem a embalagem de Iberlaca Ac 9410 brilho® antes de utilizar para conseguir um brilho homogéneo;
- Fechar a lata depois de usar;
- Utilizar apenas em locais bem ventilados;
- A estabilidade do componente B 1301 é de 6 meses.

---

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.