

CÓDIGO: 134681

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 04-02-2011

## Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado

### ACABAMENTO POLIURETANO, 2 COMPONENTES - Parquet

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acabamento em poliuretano de natureza poliuretânica de dois componentes, incolor, altamente recomendável para cobrir piso em parquet. Destaca-se pela sua boa resistência à abrasão, dureza e flexibilidade.

Estas características fazem com que **Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado**<sup>®</sup> esteja recomendado para cobrir superfícies que sofram desgaste mecânico, como escadas ou parquet.

Catalisa-se com o Componente B 600 a 50%.

#### PROPRIEDADES:

- Excelente dureza;
- Resistência à abrasão;
- Boa tenacidade e flexibilidade.

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

- Embalagens de 5 litros.

#### EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

- Rolo;
- Pincel.

#### APLICAÇÃO:

Antes da aplicação de **Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado**<sup>®</sup>, a superfície a envernizar deve ser tratada com um fundo de poliuretano específico para parquet, devido ao seu excelente poder de penetração e elasticidade, como **Iberfon XL**<sup>®</sup>, reticulado com componente B 800 a 100% ou **Iberfon 0113**<sup>®</sup>, com o componente B 6512 a 50%. A aplicação mais geral é com pincel ou rolo em quantidades não superiores a 180gr/m<sup>2</sup>, podendo o produto ser diluído com 5-10% de diluente retardante DR 540, se as condições de aplicação assim o exigirem (por exemplo, durante o verão para evitar a libertação de gases).

Aconselha-se esperar 48 horas depois da aplicação de Iberfon 0113, para garantir uma correcta reticulação e para evitar remover o fundo. Se vai repintar sobre o Iberpol 1050-1075 PQ, é necessário lixar um pouco a primeira camada para garantir aderência entre as camadas.

Em aplicações com elevada humidade, recomenda-se diluir o produto com 5-10% de diluente anti-condensação de poliuretanos para evitar problemas de condensação.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 134681

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 04-02-2011

## Iberpol 1050-1075 PQ mate-acetinado

ACABAMENTO EM POLIURETANO, 2 COMPONENTES - Parquet

### DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

Viscosidade da mistura:	20" +4 em copo F-4 a 20°C
Duração da mistura:	5-6 horas
Peso específico:	0.98 +0.015 kg/l
Sólidos na mistura:	36%
Densidade aconselhada:	<180g/m <sup>2</sup>
Tempos de secagem para 120 micrómetros (20°C):	
• Tacto: 30 min	
• Pegada: 5-7 horas	
• Profundo: 24 horas	

### PRECAUÇÕES:

- Agitar bem antes de usar;
- Fechar a lata depois de usar;
- Utilizar apenas em locais bem ventilados;
- Disponível folha de segurança do produto.

### OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.