

CÓDIGO: 134171

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 06-10-2014

IBERPOL 3000

ACABAMENTO POLIURETANO, DE DOIS COMPONENTES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acabamento poliuretano incolor de dois componentes, reticulável a 50% com componente B 350 ou outros, dependendo do tipo de aplicação necessária.

PROPRIEDADES:

- Secagem rápida.
- Excelente toque.
- Boa tixotropia.
- Boa resistência ao risco.
- Boa dureza superficial.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Embalagens de 5 e 25 litros.

Disponível com os seguintes graus de brilho: BRILHO, SEMIBRILHO, ACETINADO, SEMIMATE E MATE.

APLICAÇÕES:

Pelo seu carácter tixotrópico, torna-se adequado a trabalhos na vertical para todo o tipo de carpintaria e mobiliário. Envernizamento geral de carpintaria e mobiliário de interior.

MODO DE EMPREGO:

O produto é catalisado, na proporção 2:1, com o componente B 350.

Antes da aplicação deste produto, a superfície a envernizar deve ter sido tratada com um fundo de poliuretano da gama Iberfon e posteriormente lixado.

O Iberpol 3000 é muito adequado para trabalhos de poro fechado, desde que anteriormente tenham sido aplicadas uma ou duas demãos de Iberfon 2000, dependendo do tipo de madeira a envernizar.

A aplicação mais geral é feita com pistola aerográfica, em quantidades não superiores a 180 gr/m², embora, pelo seu grande poder de exaustão e pela sua composição, também seja possível a aplicação através de cortina, podendo ser diluído com 5-10% de diluente de poliuretano ou retardante se as condições de aplicação assim o exigirem.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:



CORTINA

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 134171

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 06-10-2014

IBERPOL 3000

ACABAMENTO POLIURETANO, DE DOIS COMPONENTES

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

- Resíduo sólido (%):
 - Componente A: 46±2
 - Componente B 350: 36±2
- Peso específico (Kg/l a 20°C)
 - Componente A: 0.991 ±0.015
 - Componente B 350: 1.010±0.015
- Viscosidade (Copo Ford 4 a 20°C)
 - Componente A: 65" ±30"
 - Mistura: 30"±6"
- Vida da mistura:
 - 8 horas ± 1, dependendo do componente B.
- Densidade aconselhada:
 - Pode aplicar apenas uma demão do produto, nunca ultrapassando, em nenhum caso, os 180 g/m².
- Secagem ao ar (120 micrómetro, a húmida, a 20°C)
 - Toque: 13 min.
 - Pegada: 55-70 min.
 - Profundo: 5-7 horas.
- Repintura:
 - É aconselhável aplicar o acabamento de poliuretano Iberpol 3000 após, no mínimo, 16 horas, para que não remova o fundo.
- Diluente recomendado:
 - DILUENTE D 2000 (NORMAL)
 - DILUENTE DR 540 (RETARDANTE)

(*) Os dados correspondem a Iberpol 3000 acetinado.

PRECAUÇÕES

- No verão ou em temperaturas ambientes elevadas, é aconselhável diluir o produto com 5-10% de diluente retardante, para evitar a libertação de gases perigosos.
- Em aplicações com elevada humidade, recomenda-se diluir o produto com 5-10% de diluente anti-condensação de poliuretanos para evitar problemas de condensação.
- O componente A deve ser agitado na sua embalagem antes da utilização, para obter sempre o mesmo grau de matização.

CÓDIGO: 134171

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 06-10-2014

IBERPOL 3000**ACABAMENTO POLIURETANO, DE DOIS COMPONENTES**

- O componente B, depois de ter sido iniciada a sua aplicação, deve permanecer em contacto com o ar o menor tempo possível, já que reage com a humidade ambiente e pode degradar-se, dando origem a problemas na aplicação.
- Aplicar em locais bem ventilados.
- Existe ficha de segurança do produto à disposição dos clientes.

ADVERTÊNCIAS

Manter todas as embalagens fechadas depois da sua utilização. A estabilidade deste produto, em condições adequadas de armazenamento, é inferior a um ano, desde que esteja bem fechado e em correctas condições de armazenamento (T. de armazenamento = 5°C – 30°C). Não colocar os resíduos directamente na rede de saneamento.

OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.

