

CÓDIGO: 216638

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 21-06-2012

## WF 99®

### Lasur Aquoso Ceroso para Exteriores

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Lasur aquoso, formulado especificamente para a protecção da madeira, podendo ser aplicado em madeiras frondosas, como carvalho, castanheiro e iroko, já que, pela sua composição e pelo seu grande poder de penetração, actua como um bloqueador de taninos, muito presentes neste tipo de madeiras. O WI 99® está disponível em três cores formuladas com pigmentos de óxido de ferro e com filtros UV. Tal confere-lhe uma protecção extrema contra o ataque das radiações solares, especialmente as ultravioleta, razão pela qual não é recomendada a aplicação do produto incolor no exterior. Confere ainda à madeira uma elevada protecção fungicida e insecticida, prevenindo assim possíveis ataques de fungos, apodrecimento e insectos como caruncho, térmitas, etc.

O WI 99® incorpora ainda na sua formulação ceras micronizadas, que conferem ao produto um óptimo poder hidrorrepelente, com efeito de pérola, garantindo que a madeira tratada absorve o mínimo de água possível.

#### PROPRIEDADES:

- Fungicida;
- Insecticida;
- Resistência aos raios UV;
- Anti-taninos;
- Elevada duração;
- Elevada resistência à intempérie;
- Baixo odor;
- Rápida secagem;
- Grande poder de penetração;
- Hidrorrepelente.

#### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Embalagens de 1, 5 e 25 litros, em formato incolor e nas seguintes cores: TEKA, CASTANHEIRO E CARVALHO.

#### APLICAÇÕES:

Ideal para a aplicação directa sobre portas, janelas e carpintaria exposta de exterior e de interiores, sempre que se pretenda conseguir uma elevada protecção contra agentes externos, como raios solares, fungos, caruncho, etc.

#### EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:



PISTOLA



PINCEL



ROLO

#### FLOW-COATING IMMERSION

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 216638

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 21-06-2012

**WF 99®**

## Lasur Aquoso Ceroso para Exteriores

### **MODO DE EMPREGO:**

A madeira a tratar deve estar seca (máximo de 15% de humidade) e previamente lixada com uma lixa de grão 150-180. Aplicar a primeira demão (usando 100 gr/m<sup>2</sup>), deixar secar umas 5 horas e aplicar uma segunda demão (usando 100 gr/m<sup>2</sup>). Para obter uma maior protecção em madeiras coníferas, pode aplicar uma terceira demão se desejar. Este produto não precisa de mais nenhum acabamento.

### **DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:**

**Viscosidade** – 10"-20"

**Peso específico** - 1.03-1.06 Kg/L

**Rendimento teórico:** 8-10 m<sup>2</sup>/L/demão

**Sólidos em peso:** 20± 2%

**Tempo de secagem:**

Toque: 1 hora

Manipulável: 4 horas

Reenvernizar: 16 horas

Lixamento: 16 horas

\*= Estes dados correspondem ao incolor

### **PRECAUÇÕES:**

O lasur WF 99®, antes da sua aplicação, deve ser bem agitado para conseguir uma perfeita homogeneização da cor. Não aplicar em temperaturas inferiores a 15°C. Manter as embalagens bem fechadas depois da utilização. A estabilidade deste produto durante o armazenamento é de, pelo menos, 1 ano, desde que hermeticamente fechado na sua embalagem original e em correctas condições de armazenamento. Não colocar os resíduos directamente na rede sanitária.

### **OBSERVAÇÕES**

*Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.*

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.