

CÓDIGO:

FICHA TÉCNICA

DATA: 22/05/1996

DULITRAFIC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pintura desenhada à base de co polímero acrílico e indicada para sinalização de todo o tipo de pavimentos. Se caracteriza por secar rápido, pela sua fácil aplicação e larga durabilidade.

PROPRIEDADES

- Secado muito rápido
- Efeito refletor combinado com esferas de vidro
- Elevada resistência ao tráfico rodado
- Larga durabilidade

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens em formato de 4Lt e 16Lt.

APLICAÇÕES

Sinalização de auto estradas, sinais de trânsito, aeroportos, faixas de pedestres, estacionamentos, áreas de armazém e todo a superfície de asfalto, cimento, etc...

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

De deve eliminar detritos e poeiras sobre a superfície a pintar, assim como gorduras, restaurando caso seja necessário restaurar materiais mal aderidos. O efeito refletor se consegue espolvoreando micro-esferas de vidro sobre a pintura. Se aplica, segundo normativa vigente, aproximadamente:

DULITRAFIC®	PARA 1 Kg DE PINTURA	PARA 1L. DE PINTURA
BRANCO	0.89 Kg. De micro-esferas	1.34 Kg de micro-esferas
AMARELO	0.90 Kg. De micro-esferas	1.35 Kg. De micro-esferas

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

Aspecto: Mate

- **Cor:** Branco, Amarelo O.P. y carta RAL
- **Sólidos/Volume:** 48±2%
- **Espesor recomendado:** 150 micras em seco
- **Rendimento teórico:** 3,2 m²/L “pulverizado”
- **Método de aplicação:** Rolo, trincha, pistola, airless.

CÓDIGO:

FICHA TÉCNICA

DATA: 22/05/1996

DULITRAFIC**TEMPOS DE SECAGEM:**

Temperatura °C	TATO	TOTAL
10	25 minutos	1.30 horas
20	15 minutos	1 hora
35	10 minutos	45 minutos

Curado completo: 6 horas**Diluyente recomendado:** D-501**ESTABILIDADE EM EMBALAGEM:**

Menos de 12 horas em lugar frio e seco.

REPINTADO:

Minimo	Máximo	As condições de medida de parâmetros são levadas a cabo a uma temperatura de 20° C
4 horas	ilimitado	

GENÉRICOS:**BRANCO**

Densidade "branco" 1,45-1,55 Kg./L

Viscosidade 60-130 poises

Ponto de inflamação 16° C

AMARELO O.P.

Densidade "Amarelo O.P." 1,43-1,52 Kg./L

Viscosidade 10-65 poises

Ponto de inflamação 15° C

CÓDIGO:

FICHA TÉCNICA

DATA: 22/05/1996

DULITRAFIC

REGLAMENTARIOS:

VOC: 451 g/L blanco; 477 g/L amarelo O.P.

Observações

A IBERSA garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da IBERSA. A aplicação dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a IBERSA não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a IBERSA reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.