

CODIGO 592534

FICHA TECNICA

Data de emissão:8/1/2014

IBERLATEX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta plástica Tinta plástica vinílica mate lavável com excelente rendimento, cobertura, acabamento, nivelamento, brancura e resistência à esfrega húmida. Também possui uma excelente facilidade de aplicação.

PROPIEDADES

- Excelente brancura
- Acabamento mate profundo
- Boa avabilidade
- Boa cobertura
- Bom rendimento
- Transpirabilidade
- Excelente nivelamento
- Facilidade de aplicação

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens em formatos de 1 lt., 4 lt., 10 lt. e 15lt.
Disponível em branco mate profundo. Consultar cores.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto especialmente formulado para evitar os indesejados “ brilhos , cortes, etc.” Produzidos pela combinação das absorções dos substratos com o brilho das tintas. O desenvolvimento por parte da IBERSA de embalagem perfeita de cargas e pigmentos, e confere a esta tinta as qualidades citadas anteriormente, assim sendo facilita que a película seca seja totalmente transpirável. Trata-se de uma tinta de fácil aplicação.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO



PINCEL



ROLO



AIRLESS



Ibérica de Revestimientos, S.L.
FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES

Polygono de Sarríanes, s/n
33518 SARRIEGO (Principado de Asturias)
Tels. 985 79 36 51 (3 líneas) - Fax 985 79 38 87
E-mail: ibersa@ibersa.es - www.ibersa.es



CÓDIGO 592534

FICHA TÉCNICA

Fecha emisión:28/02/14

IBERLATEX

MODO DE EMPREGO

As superficies a pintar devem estar secas, limpas, isentas de pó, gorduras e restos de tintas velhas mal aderidas. Também se debe encontrar sem qualquer tipo de Hidrofugante. Em caso de necessitar de algum tipo de reparação, se procederá á restauração do mesmo com o nosso plaste em pasta IBERPLAST. Depois de seco o plaste, procede-se á aplicação de uma de mão de FIJACRIL, diluido entre os 100% e 400% de agua (segundo a porosidade do substrato).

Uma vez seco e selado por completo o tratamento do plaste, aplica-se o produto previamente agitado correctamente.

Aplicar a 1ª demão de IBERLATEX diluida 5%-10% com agua.

Passadas 4-6 horas dependendo da temperatura e humidade ambiental, procede-se á aplicação da 2ª demão de IBERLATEX diluida em 5% com agua.

Em alguns casos e dependendo da porosidade do substrato a pintar, pode ser necessário a aplicação de uma terceira demão de produto.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO*

Peso específico.....	1.37-1.42 Kg/L
Viscosidade	100-121 poises.
Acabamento.....	mate profundo
Rendimento teórico/demão	9-12 m ² /L/demão
Tempo de secagem:	
• Tato	máximo 1 hora
• Repintura	4-6 horas
• Total:.....	24 horas

COV's: 6,119 g/L

* Estes dados correspondem ao branco

PRECAUÇÕES

Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Manter as embalagens bem fechados depois da sua utilização. A estabilidade deste produto em armazém é de pelo menos 1 ano, na sua embalagem original bem fechada e nas correctas condições de armazenamento (Tª armazenamento = 5°C – 30°C). Não colocar os residuos na rede sanitária.

OBSERVAÇÕES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las condiciones generales de de venta y suministro. Nuestras recomendaciones técnicas, son simples indicaciones, las cuales no comprometen nuestra responsabilidad. La utilización de nuestros productos, escapan a nuestro control, por lo cual no nos podemos hacer responsables del uso indebido de los mismos. Debido a la evolución tecnológica de nuestros productos, IBERSA se reserva la facultad de modificar los datos aquí contenidos sin previo aviso.