

CÓDIGO: 822021

FICHA TÉCNICA

DATA: 01/06/2015

## PROTECTOR INCOLOR IBEROC®

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto concebido para a protecção de painéis compósitos híbridos, de madeira e cimento. Pelas suas componentes de elevadíssima tecnologia, oferece aos painéis uma grande protecção contra os agentes climatéricos, incluindo chuva, raios ultravioleta, etc., sem alterar o aspecto natural do mesmo e assim aumentando consideravelmente a sua durabilidade.

### PROPRIEDADES

- Fácil aplicação;
- Aspecto natural;
- Impermeável;
- Auto-lavável;
- Permeável ao vapor de água;
- Elevada durabilidade.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens 20 litros.

Disponível em incolor.

### APLICAÇÕES

Especialmente indicado para a protecção de painéis exteriores verticais de compósito (tipo VIROC).

### EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

**PINCEL****ROLO****AIRLESS****PISTOLA**

CÓDIGO: 822021

FICHA TÉCNICA

DATA: 01/06/2015

## PROTECTOR INCOLOR IBEROC®

### A PLICAÇÃO

As superfícies a pintar devem estar limpas e isentas de pó e gorduras. Este produto pode ser aplicado sobre paramentos húmidos (máximo de 25%), mesmo com chuva, resistindo à água da chuva 20 minutos depois da sua aplicação. Pode ainda ser aplicado sob um amplo leque de temperaturas entre os -20°C e os 40°C. Não é necessário diluir o produto. Homogeneizar correctamente antes da aplicação. Pode ser aplicado com qualquer um dos métodos referidos anteriormente, tendo especial atenção nos limites das placas. A quantidade de produto recomendada para a correcta protecção do painel deve ser de, pelo menos, 350 ml/m<sup>2</sup>.

### DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO\*

Viscosidade..... 10-14 poises

Peso específico..... 0.81-0.84 Kg/L

Rendimento teórico..... 2,5-3 m<sup>2</sup>/L/ duas demãos

Tempos de cura:

- Tacto..... máximo 2 horas
- Total.....24 horas

Resistente ao envelhecimento artificial (UNE-EN ISO 16474-1:2014)

Resistente ao envelhecimento natural (UNE-EN ISO 2810:2005)

Absorção de água (EN ISO 7783-2 e EN 1602-1): V<sub>1</sub>

Permeabilidade à água líquida (EN 1062-3 y EN 1062-1): W<sub>3</sub>

### ADVERTÊNCIAS

*Manter as embalagens bem fechadas depois da utilização. A estabilidade deste produto durante o armazenamento é de, pelo menos, 2 anos, desde que hermeticamente fechado na sua embalagem original e em correctas condições de armazenamento. Não colocar os resíduos directamente na rede sanitária.*

### OBSERVAÇÕES

*Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.*