

CÓDIGO 115000

FICHA TÉCNICA

Data emissão: 20-3-12

C1

IBERMASTIC POLIESTER

MASSA DE ENCHIMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa de poliéster de dois componentes catalizada com peróxido.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Fácil aplicação
- Excelente aderência
- Elevado poder de enchimento, o que permite nivelar grandes deformações.

USO RECOMENDADO

Esta massa pode ser aplicada sobre superfícies metálicas (aço e alumínio), fibra de vidro poliéster e madeira. Também adequado para a construção e reparação de todo o tipo de embarcações.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

GENÉRICOS

- **Aspetto:** Mate
- **Cor:** Branco
- **Sólidos/Volume:** 100%
- **Espessura recomendada:** 2.0 mg/l +/-0.05
- **Método de aplicação:** Espátula
- **Secagem para lixar:** 20 minutos a 20°C
- **Lixagem a seco:** lixa de P-80 / P-150 / P-240
- **Peso específico:** 2.0 mg/l +/-0.05
-
- **Relação da mistura:** (misturar perfeitamente a massa com o catalizador)
Peso: 100 partes Massa: 2 partes Catalizador
-
- Tempo de vida da mistura: 5 min.
- Diluente recomendado: Nenhum aconselhado.

PONTO DE INFLAMAÇÃO

- **Componente A:** >14 °C

ESTABILIDADE NA EMBALAGEM

- 12 meses nas embalagens originais e sem misturar, armazenado em lugar seco entre 5 e 30 °C.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Preparação mecânico- manual na superfície para facilitar a aderência. A superfície deve estar seca, limpa e isenta de pó.

CONDIÇÕES DA APLICAÇÃO

A superfície deve estar seca e limpa, no momento da aplicação e a sua temperatura deve ser pelo menos 3°C superior ao ponto de orvalho. A temperaturas inferiores a + 5°C as massas de poliéster não endurecem.

Cualquier duda sobre los datos que aquí aparecen o sobre utilizaciones especiales se este producto, pueden ser consultadas a nuestro Equipo Técnico, que gustosamente les ampliará todo tipo de detalles.

Debido a la evolución tecnológica que pueden experimentar los productos, IBERSA se reserva la facultad de modificar los datos aquí contenidos sin previo aviso. Se aconseja consultar la validez de esta ficha una vez transcurrido un año desde su emisión.



Ibérica de Revestimientos, S.L.
FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES

Polígono de Sardanes, s/n
33618 SARRIEGO (Principado de Asturias)
Tels. 985 79 36 51 (3 líneas) - Fax. 985 79 36 87
E-mail: ibera@ibera.es - www.ibera.es

